

Pllaka e gipsit standarte Technogips Pro A

Standard Plasterboard Technogips Pro A Pllaka e gipsit standarte Technogips Pro A përbëhet nga bërthama gipsi e përforcuar me aditivë të veçantë, të veshur me letër speciale.

Ideale, për aplikim të brendshëm në zona me lagështi normale dhe pa kërkesa specifike për rezistencë ndaj zjarrit.

Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 520:2004+A1:2009, type: **A**



Përparësitë dhe vetitë:

- ✓ E lehtë dhe e rehatshme për tu prerë dhe montuar
- ✓ Mund të montohet në një konstruksion metalik të profileve të veshura me zink ose të fiksohet drejtpërdrejt në punime murature (suva e thatë) me ndihmën e ngjitësit me bazë gipsi FIX
- ✓ Krijon sipërfaqe krejtësisht të lëmuar, të qëndrueshme dhe të durueshme, të gatshme për përdorim dekorativ
- ✓ Komponent i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga zjarri Technogips Pro
- ✓ Komponent i zgjidhjeve të sistemit për izolimin e zërit
- ✓ Mban një mjedis të shëndetshëm me lagështi të kontrolluar
- ✓ Në dispozicion në madhësi të ndryshme
- ✓ Miqësore për mjedisin për shkak të përdorimit të letrës së ricikluar dhe prodhimit të mbetjeve zero
- ✓ Liri e pakufizuar për aplikimet e dizajnit

Aplikimi:

Pllaka e gipsit standarte Technogips Pro A janë një komponent jetik në secilin nga sistemet tona me performancë të lartë për zbatimin e mureve ndarës me peshë të lehtë, veshjeve të mureve dhe tavaneve. Zgjidhjet e sistemit Technogips Pro përdoren gjërësisht në:

- ✓ Objektet residenciale
- ✓ Hotele
- ✓ Spitale
- ✓ Institucionet e edukimit

Të dhëna teknike:

Dimensionet e pllakës	
Trashësia	9.5; 12.5 mm
Gjerësia	600, 1200 mm
Gjatësia	2000 - 3000 mm
Buza e pllakës	Tapered (AK)
Pesha e pllakës – 9.5 mm	≥ 6.8 kg/m ²
Pesha e pllakës – 12.5 mm	≥ 8.2 kg/m ²
Karakteristikat teknike	
Ngarkesa e thyerjes në përkulje – 9.5 mm	
✓ Gjatësor	> 400 N
✓ Transversal	> 160 N
Ngarkesa e thyerjes në përkulje – 12.5 mm	
✓ Gjatësor	> 550 N
✓ Transversal	> 210 N
Reagimi ndaj zjarrit	A2-s1,d0
Përçueshmëria termike, λ	0.25 W/(m.K)

Buza e pllakës:

Skajet me kon (AK) lejojnë mbushjen e lehtë të nyjeve me një mbushës të përshtatshëm bashkimi dhe shirit lidhës letre, duke siguruar kështu rrafshësinë e të gjithë sipërfaqes.

- ✓ Thellësia e buzës me kon: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Gjerësia e buzës me kon: 40÷80 mm

**Rekomandime:**

- ✓ Mos montoni pllaka me ngjitës FIX me bazë gipsi në zona të lagura..
- ✓ Sigurohuni që ambienti i dhomës të jetë në kushte të qëndrueshme të punës.

Paketimi dhe Ruajtja:

- ✓ Ruani paletat brenda për t'i mbrojtur nga shiu, dielli dhe kushtet e tjera të pafavorshme të motit.
- ✓ Lejohet të vendosni maksimumi 4 paleta njëra mbi tjetrën për qëllime magazinimi
- ✓ Cilësia e produktit garantohe vetëm kur produkti ruhet dhe përdoret në mënyrë korrekte.

Trashësia e pllakës	Pllaka / Palet
9.5 mm	70 pcs
12.5 mm	60 pcs

Rekomandimet e sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë, maskave dhe syzeve këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për parandalimin e dëmtimit fizik dhe thithjes së grimcave të pluhurit.

Informacion shtesë:

Technogips Pro ofron një gamë të gjerë të produkteve të ndërtimit për aplikime të ndryshme të ndara në kategoritë e mëposhtme të produkteve:

- ✓ Zgjidhje për sistemet e ndërtimeve të thata;
- ✓ Sisteme për fasada të lehta;
- ✓ Sisteme për mbrojtje nga zjarri dhe izolimi akustik;
- ✓ Stuko mbushëse dhe patinimi me bazë gipsi;

Technogips Pro gjithashtu ofron informacione të ndryshme teknike të tilla si detajet e CAD, deklaratat e hollësishme të metodave, klauzolat e specifikimit, manualët e aplikimit dhe mbështetjen teknike si në kontraktorët dhe zyrat e konsulentëve, ashtu edhe në vendet e ndërtimit. Për informacion të mëtejshëm mbi këto produkte dhe sisteme, kontrolloni me mirësi faqen tonë të internetit ose kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal të Technogips Pro.